

Таблица 7. Свойства шпатлевок

Наименование показателей	ПФ-002	МС-006	НЦ-007	НЦ-008	НЦ-009	ЭП-00-10
Назначение	Общее и местное шпатлевание при отсутствии горячей сушки последующих слоев покрытия	Исправление мелких дефектов на поверхности кузовов автомобилей	Местное шпатлевание после грунтования и исправление мелких дефектов на поверхности кузовов автомобилей			Для выравнивания глубоких неровностей
Цвет	Красно-коричневый	Розовый	Красно-коричневый	Защитный	Желтый	Красно-коричневый
Содержание сухого остатка, % не менее	75	80	65	70	56	85
Разбавитель	Сольвент	Ксилол или № 646 (для распыления)	№ 646	№ 646	№ 646	Р-40, ацетон или толуол